

# ARDEACOLOR SPORT

## RIVESTIMENTO ELASTICO DI SUPERFICI SPORTIVE

### CARATTERISTICHE

Rivestimento elastico colorato antisdrucciolo in pasta semi-densa resistente all'usura, all'abrasione, agli agenti atmosferici, raggi u.v

### CAMPI D'IMPIEGO

superfici di cemento, conglomerato bituminoso tipo stradale, piastre in cemento per: campi da tennis, basket, calcetto, pallavolo, piste ciclabili, ecc.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire le superfici da ogni traccia di sporcizia, unto, grasso, polvere.

Eliminare precedenti rivestimenti non più conformi, con l'uso di monospazzola e disco abrasivo.

Aspirare le polveri e un lavare con macchina lavapavimenti.

#### APPLICAZIONE DEL PRIMER

Su tutte le superfici precedentemente pulite applicare 1-2 mani di Primer GL; consumo circa lt 0,150/mq.

#### APPLICAZIONE DI ARDEACOLOR SPORT

-dopo 2/4 h dall'applicazione del PRIMER GL, applicare in sequenza 2-3 mani di **ARDEACOLOR-SPORT** a distanza di 6 ore l'una dall'altra mediante rullo con manico lungo.

### DATI TECNICI

aspetto: pastoso semi-denso

peso specifico: 1,280 ±1%

intervallo fra le varie mani a 25°C: 6 h

temperatura di applicazione: +5°C +35°C

attrezzi per la posa: rullo, pennello

lavaggio attrezzi: con acqua quando ancora fresco, con i più comuni solventi quando indurito.

colori: rosso ossido Ral 3009- verde Ral 6002

grigio Ral 7032-bianco

### CONSUMI (dopo 1 mano di Primer GL):

su cemento: circa 300-400 gr /mq/mano

su asfalto: circa 400-600 g /mq/mano

### CONFEZIONI:

secchio 20 kg

### AVVERTENZE

-proteggere dalla pioggia per le prime 24-48h le superfici trattate con ARDEACOLOR SPORT

IN CASI DUBBIOSI CONTATTARE IL REPARTO TECNICO ARDEA

scheda tecnica 0814



campo da basket -Bagno Oreste, Milano Marittima (RA)



campo sportivo polivalente-Cento (Fe)